



## Техническая Документация

# Raderal® Plastic Putty 2015 black

Специальная эластичная двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка для пластиковых деталей

Шпатлевка для пластиков Raderal Plastic Putty 2015 Black [«Черная»] предназначена для ремонта незначительных дефектов поверхностей, таких как потертости и царапины на стандартных пластиках.

- Позволяет получить ровную поверхность без пор.
- Хорошая адгезия.
- Легко наносится.
- Высокая эластичность на пластиковых поверхностях.



Только для профессионального использования!

Spies Hecker просто ближе.




Бренд компании Axalta Coating Systems

# Raderal® Plastic Putty 2015 black

## Приготовление материала - Нанесение СТАНДАРТНЫЙ




Настоятельно рекомендуется применять соответствующие средства индивидуальной защиты во время нанесения чтобы избежать раздражения кожи и глаз.



Для ремонта внешних пластиковых деталей автомобиля, очищенных и отшлифованных  
 Новые пластиковые детали - выпаривание 60 мин. при температуре 60-65°C / первичная очистка с помощью губки Ultra Fine смоченной очистителем для пластика / финишная очистка с помощью салфетки и очистителя для пластика / удаление остатков очистителя: воздушная сушка в течение ночи при 20°C или 20 мин. при 60-65°C

Полиэфирный стеклопластик, без разделительной смазки, зашлифованный и очищенный.  
 Для достижения наивысшего качества рекомендуется применять Plastic Primer. Нанесение в один слой, выдержка перед нанесением последующих покрытий - 10 минут при 18-22°C



Шпатлевка	Вес
Вес	Вес
100	2
2015	BPO White



Жизнеспособность при 20°C: 4 мин - 6 мин



Нанести тонким слоем сразу после смешивания, избегать подмешивания воздуха.



	BPO WHITE
20 °C	30 мин
60 - 65 °C	15 мин



P120 - P240  
 P120 - P240



2К Гибкий Наполнитель

Соответствует VOC

2004/42/II(b)(250) 240: Ограничение Евросоюза по данному продукту (категория II(b)) составляет 250 г. летучих органических соединений (VOC) на 1 литр готового к нанесению материала. Содержание летучих органических соединений (VOC) в данном продукте в готовом к нанесению виде не превышает 240 г/л..

# Raderal® Plastic Putty 2015 black

## Продукты

Raderal® Plastic Putty 2015 black

BPO HARDENER PASTE WHITE



После использования промыть подходящим моющим раствором

## Примечания

- Не добавлять большее количество отвердителя, чем рекомендовано, во избежание просачивания пероксида и проявления обесцвеченных пятен.
- Не наносить поверх однокомпонентных грунтовок, травящих грунтовок и термопластичных отделочных покрытий.
- Мокрая шлифовка не допускается.
- Тщательно очистить пластиковые детали автомобиля, отшлифовать поврежденные участки абразивом P120 - P180.
- Температура при которой возможна химическая реакция - не ниже +5°C.
- Для достижения наилучшей адгезии, перед нанесением шпатлевки необходимо нанести адгезионную грунтовку для пластиков, в 1 слой, с выдержкой 10 минут.

Перед применением материала ознакомьтесь с данными по безопасности (Material Safety Data Sheet). Внимательно изучите рекомендации на этикетке банки.

Все материалы, составляющие ремонтную лакокрасочную систему и упоминаемые в данном описании, есть исключительно материалы нашего бренда. Характеристики и свойства лакокрасочной системы не гарантируются в том случае, когда продукты, составляющие такую систему использовались в комбинации с другими продуктами, не являющимися частью нашей продуктовой линейки (нашего бренда), если иное не указано специально.

Только для профессионального использования! Информация, содержащаяся в этом документе, была тщательно отобрана и классифицирована нами. Информация соответствует современному уровню наших знаний по данному вопросу. Эти данные ни к чему не обязывают и предоставлены только для информационных целей. Мы не несём ответственности за их правильность, точность и полноту. Потребитель вправе проверить информацию на предмет её соответствия современным требованиям и пригодности для конкретной цели применения. Интеллектуальная собственность, содержащаяся в данной информации, включая патенты, товарные знаки и авторские права, защищена. Все права защищены. Соответствующий Паспорт Безопасности Вещества и предостережения, помещённые на этикетке продукта, должны соблюдаться. Мы оставляем за собой право вносить поправки или полностью заменять содержимое этой информации по своему личному усмотрению, в любое время, без уведомления и не отвечаем за обновление этой информации. Вышеупомянутые условия имеют силу также при любых вносимых в будущем изменениях и поправках.