

Техническая Документация

Permacron® MS Express Отвердитель.

3333
3344 быстрый
3355 ультра быстрый

Permacron® MS Express Отвердители с Средним Сухим остатком, для
Permacron® MS Покровов .

Они обладают высокой способностью реакции, просты в использовании и
помогают ускорить завершение процесса сушки для:

Permacron® Automotive Top Coat Серия 257

Permacron® MS Automotive Top Coat Серия 730

Permacron® MS прозрачный лак 8040 / 8045 / 8050

Три версии отвердителя, позволяют получить гарантированный высокий
результат в различных условиях применения

Только для профессионального использования!
VR Technical Data Sheet No. EN / 3333_3355 / 01



Применение.

Возможные материалы:

Permacron® Automotive Top Coat Серия 257
Permacron® MS Automotive Top Coat Серия 730
Permacron® MS прозрачный лак 8040 / 8045 / 8050

Область применения:

1. Permacron® MS Express Отвердитель 3333

Подходит для полной и частичной окраски, даже при высокой температуре.

2. Permacron® MS Express Отвердитель 3344 быстрый

Подходит для полной и частичной окраски при нормальной температуре

3. Permacron® MS Express Отвердитель 3355 экстра

Подходит при частичной окраске при пониженной температуре, и при низких воздушных потоках.

Пропорция смешивания:



Смотрите Техническую документацию на соответствующий материал.

Выбор отвердителя	MS Express Отвердитель 3333	MS Express Отвердитель 3344 быстрый	MS Express Отвердитель 3355 экстр быстрый
Полная или частичная окраска (большие объекты/детали)	++	+	--
Частичная окраска (мелкий ремонт)	+	++	++
Высокая температура до +25°C	++	-	--
Нормальная температура +20°C до +25°C	++	++	-
Низкая температура +15°C до +20°C	-	+	++
ускоренная сушка	++	++	+
Воздушная сушка	+	++	++
Permacron® MS Dura Plus 8580	+	+	+
Permacron® Reducer 3364	+	+	+

++ максимально подходит

- относительно подходит

+ подходит

-- не подходит

Прмечание по безопасности:



Этот продукт классифицирован в соответствии с правилами (EC) 1272/2008 (CLP).

Пожалуйста обращайтесь к Паспорту Безопасности SDS.

Настоятельно рекомендуется применять соответствующие средства индивидуальной защиты во время нанесения.

Дата.**MS Express
Отвердитель
3333****MS Express
Отвердитель
3344 быстрый****MS Отвердитель
3355
сверх быстрый****Температура вспышки:**

+24 °C

+24 °C

+24 °C

Хранение.**Условия хранения:**

Не хранить в условиях повышенной влажности



После использования, сразу закрыть крышку, сохранять герметичность.

Информация, содержащаяся в этом документе, была тщательно отобрана и классифицирована. Эти данные соответствуют современному уровню наших знаний по данному вопросу и предназначены только для информационных целей. Мы не несём ответственности за их правильность, точность и полноту. Потребитель вправе проверить информацию на предмет её соответствия современным требованиям и пригодности для конкретной цели применения. Интеллектуальная собственность, содержащаяся в данной информации, включая патенты, товарные знаки и авторские права, защищена. Все права защищены. Соответствующий паспорт безопасности вещества и предостережения, помещённые на этикетке продукта, должны соблюдаться. Мы оставляем за собой право вносить поправки и/или полностью заменять всю или части этой информации по своему личному усмотрению без уведомления, и мы не отвечаем за обновление этой информации. Все условия, изложенные в данном пункте, должны соответственно соблюдаться и при других вносимых в будущем изменениях и поправках.

Axalta Coating Systems Germany GmbH
Horbeller Straße 15
D-50858 Köln
Phone ++49 (0)2234 - 6019-06
Fax ++49 (0)2234 - 6019-4100
www.spieshecker.com

