



# NORDFLEX

## АК-Р 0301

### 1К ЦИНКОНАПОЛНЕННЫЙ ГРУНТ Антикоррозийный

Редакция: 120524

#### ОПИСАНИЕ

Однокомпонентная антикоррозийный грунт с фосфатом цинка. Средней плотности, с адгезией к железу/стали. С возможностью затенения 5-10% основаниями Nordflex. Может перекрашиваться любыми типами эмалей (1К, 2К). Очень хорошие антикоррозийные свойства.

#### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                    |                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Характер:</b>                   | 1К алкидная грунтовка                      |
| <b>Цвет:</b>                       | Красный, серый, черный, белый и прозрачный |
| <b>Внешний вид:</b>                | Матовый                                    |
| <b>Удельный вес:</b>               | 1,3-1,5 кг/л при 20°C                      |
| <b>Содержание сухого вещества:</b> | 65-74 % веса                               |
| <b>Толщина сухой пленки:</b>       | 40-50 микрон (2 слоя)                      |
| <b>Расчетный расход:</b>           | 10 м <sup>2</sup> /л                       |

#### ПОВЕРХНОСТЬ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА

**Впервые окрашиваемые поверхности:** Обезжиренная сталь с грунтовкой.

**Нанесение поверх старой краски:** P180/240 отшлифованная и обезжиренная поверхность.

#### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

| АК-Р 0301:<br>Разбавите<br>ль R0801 |                               |                             |         |     |   |                      |
|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------|-----|---|----------------------|
|                                     | A + C                         | S                           | mm      | bar |   |                      |
| <br>Аэрограф                        | 100:10-<br>20<br>по<br>объему | 20-30<br>сек<br>F/4<br>20°C | 1,6-1,8 | 3   | 2 | 10-15<br>мин<br>20°C |

- Относительно возможности использования безвоздушного распыления и краскопульты низкого давления проконсультируйтесь с поставщиком оборудования.

#### ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ



# NORDFLEX

**АК-Р 0301**

**1К ЦИНКОПОЛНЕННЫЙ  
ГРУНТ  
Антикоррозийный**

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| <b>20°C</b>                                                                       | <b>30 мин</b>                                                                     | <b>2 ч</b>                                                                        |

- Рекомендуется проветриваемом температуре 20°C.

- Максимальная физико-химическая устойчивость достигается через 15 дней при сушке при комнатной температуре, или через 7 дней при сушке в сушильном шкафу.

использовать в  
покрасочном боксе при

## ШЛИФОВКА

АК-Р 0301 допускает нанесение покрытия без шлифовки.

Мокрая шлифовка Р800-1000.

Сухая шлифовка Р360-400.

Повторное покрытие: макс. 15 дней. Должна быть покрыта синтетической краской белого, черного, красного, серого или прозрачного цвета.

## ЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ

Используйте чистящий растворитель до истечения срока годности.

## ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Следуйте инструкциям на этикетке продукта. Для получения более подробной информации, смотрите паспорта безопасности. Краска соответствует государственным нормативно-правовым требованиям в отношении безопасности и гигиены труда и устранения отходов.



# NORDFLEX

**AK-P 0301**

**1К ЦИНКОПОЛНЕННЫЙ  
ГРУНТ  
Антикоррозийный**

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в проветриваемом помещении, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей, при температуре от +5°C до +30°C.

## СРОК ГОДНОСТИ

В неоткрытой заводской упаковке, срок годности составляет один год с даты изготовления.

*Для получения какой-либо технической информации, свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов или Техническим департаментом.  
Компания UAB SVYDIS не несет никакой ответственности за неправильное использование продукта.*

# NORDFLEX