

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

Nordflex Auto







Versija: 2015_09

2K HS SURFACER

4004

Dvikomponentis akrilinis užpildas lengvųjų automobilių ir komercinio transporto remontui.

Nordflex Auto 2K HS Surfacer 4004 pasižymi stipriomis antikorozinėmis, užpildymo ir adhezinėmis savybėmis. Šis užpildas gaminamas naudojant specialią malimo, smulkinimo ir maišymo technologiją, todėl Nordflex Auto 2K HS Surfacer pasižymi labia gražia, smulkia struktūra, kuri suteikia labai lygų paviršių. Tik profesionaliam naudojimui. Taipogi galima naudoti ir kaip "šlapias ant šlapio". Galimos spalvos: Pilka, juoda.

	Maišymo santykis (pagal tūrį), prie 20°C	100% 2K HS užpildas 4004 25% 2K kietiklis 3004 0 – 15% akrilinis skiediklis 3804
	Gyvybingumo laikas	apie. 2 – 3 h
	Klampumas, DIN 4, prie 20°C	20 - 22 s
	Užnešimas	1,6 – 1,8 mm 3,5 – 4,5 bar
	Sluoksniai	1 – 3 ; Plėvelės storis 60 – 120 µm
	Tarp sluoksnis prie 20°C	10 - 15 min
	Džiūvimo laikas prie 20°C: 60°C:	2 – 3 hr 30 min
	Teorinė išeiga	8 - 9 m ² /l (60 µm sausos plėvelės storis)
	LOJ	2004/42/IIB(c)(540)<540
	Storage	Laikyti atokiau nuo užsilepsnojimo šaltinių. Sandėliuoti atskirai su degiomis medžiagomis. Pakuotes laikyti sandariai uždarytas gerai ventiliuojamoje patalpoje. Laikymo temperatūra ne žemiau 3°C.
	Galiojimas	2 metai