



# NORDFLEX

## 2K POLIURETANINS GRUNTAS PUR-P 0301

### Techninis duomenų lapas

#### PAGRINDINĖS SAVYBĖS IR NAUDOJIMAS

2K dvikomponentis poliuretanas antikorozinis gruntas pramoniniam sektoriui.

Pagrindinės savybės: pasižymi antikorozinėmis savybėmis ir atsparumu cheminiam ir fiziniam poveikiui, puikiu užpildymu, greitu džiūvimu. Gera adhezija su šlifotu plienu, galvanizuotais metalais, MDF. Taip pat su įvairiais plastikais. Galima naudoti „šlapias ant šlapio“ būdu.

Tinkamas įvairių pramoninių metalo konstrukcijų, plastiko gaminių, MDF, bei žemės ūkio technikos gruntavimui.

#### PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS




*Plienas:* paviršius turi būti nušlifluotas arba nuvalytas su smėliasrove iki gryno metalo. Rūdys turi būti visiškai pašalintos. Nuriebalinkite su antisilikonu. Sena danga nušlifluota P180/240



Jei konstrukcijų paruošimo metu neimanomas nuvalymas su smėliasrove, arba jei konstrukcijos užterštos aliejais, tepalais ar kitais lubrikantais, tokiu atveju paviršius turi būti plaunamas kelis kartus su atitinkamomis valymo priemonėmis.

#### PRODUKTO PARUOŠIMAS NAUDOJIMUI





	Produktas	Tūris
A	PUR-P-0301	1000
B	Kietiklis: H 0303	200
C	Skiediklis: R-0901	20% max

Prie 18-22° C ir santykinės 50-80% drėgmės

#### PRODUKTO NAUDOJIMAS



Metodas	Dažymo pistoletas	Beoris, elektrostatinis (Airmix)
		
Klampumas prie 20°C	25-30 sek.	~35 sek.
Purkštuko diametras	1,6-1,8 mm;	0,011“-0,015“ (0,28-0,38mm)
Oro slėgis	3 – bar 2 - 2,5 bar HVLP	-
Medžiagos slėgis	-	180-200 bar

## DŽIŪVIMAS




Ore prie +20°C	
Nelimpa dulkės	30 min.
Galima liesti	1 valandos
Giluminis (pilnai išdžiūna)	24 valandos
Galima dengti dažais	Po 30 min. Iki 15 dienų nešveitus



Džiovinant prie +60°C galima liesti po 30 min.

## DUOMENYS



Rekomenduojamas šlapios plėvelės storis (2 sluoksniai)	150μ
Rekomenduojamas sausos plėvelės storis (2 sluoksniai)	100 μ
Teorinė išeiga prie 45-50μ dangos	9 m <sup>2</sup> /L;
V.O.C.(lakių organinių junginių)	476,5 g/l
Sausųjų dalelių kiekis	62 +- 3 % pagal tūrį
Santykinis svoris	1,6 kg/l



## SAUGOJIMAS



Galiojimo laikas – 12 mėnesių sandariose originaliuose pakuotėse.



Rekomenduojama laikymo temperatūra +20°C

## PASTABOS



Būtina laikytis nurodymų pateiktų medžiagos duomenų lape ir ant produkto etiketės.

Šioje dokumentacijoje pateikiama informacija buvo kruopščiai surinkta. Ši informacija yra paremta mūsų žiniomis apie produktą pagal išleidimo datą. Tai informacinis leidinys. Mes neatsakome už tikslumą ir užbaigtumą. Vartotojas pats turi įsitikinti, kad produktas tinka jo poreikiams.

Šios informacijos intelektinė nuosavybė, patentai, prekės ženklai ir teisės yra saugomos. Visos teisės yra saugomos.

Gamintojas gali bet kuriuo metu be išankstinio perspėjimo keisti ir/arba panaikinti visą arba dalį šios informacijos ir neįsipareigoja atnaujinti informacijos. Visos instrukcijos taikomos visiems pakeitimams ateityje.