



Техническая Документация

Raderal® Fine Putty 0911

Специальная двухкомпонентная полиэфирная мелкозернистая шпатлевка

Raderal Fine Putty 0911 – очень мелкозернистая тиксотропная полиэфирная шпатлевка предназначена для ремонта небольших повреждений.

- Позволяет получить ровную поверхность без пор.
- Легко наносится и шлифуется.
- Превосходная эластичность при ремонте пластиковых поверхностей.



Только для профессионального
использования!

Spies Hecker просто ближе.



An Axalta Coating Systems Brand

Raderal® Fine Putty 0911

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКТА - Application STANDARD



Настоятельно рекомендуется применять соответствующие средства индивидуальной защиты во время нанесения чтобы избежать раздражения кожи и глаз.



Bare steel or soft aluminium, sanded and cleaned
 Заводские или ремонтные покрытия, очищенные и отшлифованные
 Участки зашпатлеванные 2K полиэфирными материалами и окончательно зашлифованные.
 Полиэфирный стеклопластик, без разделительной смазки, зашлифованный и очищенный.
 Пластики с нанесенным Plastic Primer-Surfacer



Putty	Hardener
Weight	Weight
100	2
0911	0909 0940 SLOW BPO BLUE BPO RED



Жизнеспособность при 20°C: 3 мин - 5 мин



Нанести тонким слоем сразу после смешивания, избегать попадания воздуха.



	Raderal Hardener / BPO Hardener
20 °C	15 мин - 30 мин



Данные для ИК оборудования коротковолнового излучения
 1/2 мощности: 2 - 3 мин



P180 - P240



Жидкая шпатлевка (кроме гальванизированной стали)
 Грунтовка
 Грунт- выравнитель
 Наполнитель

Соответствует

2004/42/II(b)(250) 175: Ограничение Евросоюза по данному продукту (категория II(b)) составляет 250 г летучих органических соединений (VOC) на 1 литр готового к нанесению материала Содержание летучих органических соединений (VOC) в данном продукте в готовом к нанесению виде не превышает 175 г/л..


Raderal® Fine Putty 0911

Продукты

Raderal® Fine Putty 0911

BPO HARDENER PASTE BLUE
 BPO HARDENER PASTE RED
 RADERAL HARDENER 0909 RED
 Raderal® Hardener 0940 slow

Набор материалов



Выбор применяемого Отвердителя и Разбавителя должен быть осуществлен в соответствии с температурой и размером ремонта .

- | | |
|----------------------|---|
| 0909 Red / BPO Red | Стандартный отвердитель для специальных Raderal Полиэфирных Шпатлевок при температуре 15-25°C. |
| 0940 Blue / BPO Blue | Медленный отвердитель рекомендован для специальных Raderal Полиэфирных Шпатлевок. В основном используется при высокиз температурах. |



После использования промыть с помощью моечного растворителя

Примечания

- Не добавлять большее количество отвердителя, чем рекомендовано, во избежание появления просачивания пироксида и оконтуривания.
- Не наносить поверх однокомпонентных грунтовок, травящих грунтовок и термoplastичных отделочных покрытий.
- Мокрое шлифование не применимо.
- Температура химической реакции не ниже +5°C.
- На оцинкованные подложки наносите Raderal IR Premium Putty 2035 / Permacron Putty 2025.

Raderal® Fine Putty 0911

Перед применением материала ознакомьтесь с данными по безопасности Material Safety Data Sheet. Внимательно изучите рекомендации на этикетке банки.

Все лакокрасочные материалы, составляющие ремонтную лакокрасочную систему и упоминаемые в данном описании, есть исключительно материалы нашего бренда. Характеристики и свойства лакокрасочной системы не гарантируются в том случае, когда продукты, составляющие такую систему использовались в комбинации с другими продуктами, не являющимися частью нашей продуктовой линейки (нашего бренда), если иное не указано специально.

Только для профессионального использования! Информация, содержащаяся в этом документе, была тщательно отобрана и классифицирована нами. Информация соответствует современному уровню наших знаний по данному вопросу. Эти данные ни к чему не обязывают и предоставлены только для информационных целей. Мы не несём ответственности за их правильность, точность и полноту. Потребитель вправе проверить информацию на предмет её соответствия современным требованиям и пригодности для конкретной цели применения. Интеллектуальная собственность, содержащаяся в данной информации, включая патенты, товарные знаки и авторские права, защищена. Все права защищены. Соответствующий Паспорт Безопасности Вещества и предостережения, помещённые на этикетке продукта, должны соблюдаться. Мы оставляем за собой право вносить поправки или полностью заменять содержимое этой информации по своему личному усмотрению, в любое время, без уведомления и не отвечаем за обновление этой информации. Вышеупомянутые условия имеют силу также при любых вносимых в будущем изменениях и поправках.